



Viniltex baños y cocinas

pintura satinada para interiores



DESCRIPCIÓN

Es una pintura para interiores de acabado satinado. Especialmente diseñada para aplicarse en paredes y techos de baños y cocinas, debido a que cuenta con un agente antibacteriano activo que elimina el 99% de las bacterias y hongos que se depositan en la superficie. Es una pintura con alta asepsia y lavabilidad, resistente al vapor de agua, a la grasa y fácil de limpiar. Además, evita la formación de manchas y hongos en la superficie.

USOS

Recomendada para proteger y decorar las paredes y techos de baños y cocinas. Ideal para espacios expuestos a bacterias, vapor de agua, grasas y alta suciedad. Viniltex® Baños y Cocinas es un producto de alta asepsia, ya que su fórmula contiene un aditivo bactericida que elimina el 99% de las bacterias, evitando la formación de hongos y moho.

COLORES

Disponible en blanco y en miles de colores a partir de las tres bases tinturables (pastel, tint, deep) ya que cuenta con el sistema de tecnología superior de color ColorTech®.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta asepsia y lavabilidad.
- ✓ Resiste el vapor de agua y la grasa.
- ✓ Antihongos y antimoho
- ✓ Elimina 99% de las bacterias.

PRESENTACIONES



ACABADO

Satinado.



Viniltex baños y cocinas

pintura satinada para interiores



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	75 a 80	KU
Brillo a 60°	20 a 30	%
Densidad	4.35 a 4.65	Kg/Gal
Cubrimiento	>=96	%
Solvente para dilución y limpieza	Agua	-
Contenido de VOC	< 50	Gramos/Litro
Secamiento al tacto	2 a 3	Horas
Secamiento al manejo	3 a 4	Horas
Secamiento entre manos	3 a 4	Horas
Solidos por peso	41.5 +/-2	%
Solido por volumen	32 +/- 2	%
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	>56	m2/gal

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos por favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Preparación de la superficie a pintar: Antes de aplicar Viniltex® Baños y Cocinas verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine completamente con rasqueta o lija los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades. Resane los agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Acrílico Exterior Doble Protección Pintuco® Ref 27060. En superficies muy alcalinas (ph >10) como los revoques y morteros modificados con cal, aplique 1 mano (capa) de Sellador Antialcalino Sellomax® ref. 10272. Para superficies con pintura brillante, lije (lija #180) suavemente para suprimir el brillo. Para superficies con pintura acabado mate, limpie y seque bien.

Nota: El uso de este producto en superficies rústicas hacen mas difícil la limpieza, por esta razón es recomendable nivelar la superficie con Estuco Acrílico Exterior Doble Protección Pintuco® Ref 27060.

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle Viniltex® Baños y Cocinas con una espátula limpia para obtener completa homogeneidad. Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipos de aplicación	Viniltex® Baños y cocinas	Diluir con Agua*
Brocha o rodillo	1 galón	13% ¼ galón
Pistola convencional	1 galón	25% ¼ galón

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente



Viniltex baños y cocinas

pintura satinada para interiores



Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir mínimo dos (2) horas para aplicar la segunda mano (capa) (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. Para repinte de colores diferentes, debe aplicarse una mano de color gris nube para para lograr mejor cubrimiento, puede requerir manos adicionales del producto dependiendo del color a utilizar o a cubrir.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficies	m ² /gal a 2 manos
Color igual o similar	30 – 35
Color diferente	25 – 30

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar la ficha de datos de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Cuarto (1/4GL)	7
Galón (1GL)	6

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado(polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.
- Producto no peligroso para el transporte.



Viniltex baños y cocinas

pintura satinada para interiores



NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 01800011247 y visitar nuestra página web

www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



Sistema de gestión de calidad

SC101-1



Sistema de gestión ambiental

CO-SA069-1



Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

CO-08038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia