

BARNIZ SOBREIMPRESION WET INK INCOLORO 16742

Ideal para tapas y envases ETP / TFS

DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro tipo alquídico, diseñado para productos procesables, conservando un excelente desempeño y acabado de sobreimpresión.

USOS

Recubrimiento exterior para tapas, aerosoles y envases 3 piezas en sustrato ETP y TFS, que estarán expuestos en ambientes exteriores y con buena resistencia química en los procesos de pasteurizado del segmento: alimentos e industrial.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Es un producto wet on wet
- ✓ Producto BPA-NI y PVC Free
- ✓ Alto rendimiento y buena nivelación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Incoloro		visual
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C / I-098-13	45	60	segundos
Densidad / I-048-04	3.46	3.56	Kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	43	47	%
Peso de película seca / I-098-49	3	4	mg/pulg ²
Curado a 10 minutos	150		°C
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	64		m ² /gal
Sustrato aplicar	ETP y TFS		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Solvente para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

50 galones – 189.25 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
16742	10017361 Tambor

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001