

## FLASH CLEAR HS 9410

### Barniz de hipercurado con altos sólidos

#### DESCRIPCIÓN

Barniz de hipercurado con altos sólidos diseñado para reparaciones Express, que presenta una excelente nivelación y retención de brillo.

#### USOS

El Flash Clear 9410 es un producto diseñado para mejorar la productividad de los talleres en las reparaciones express de automóviles, con la garantía de un acabado de excelente nivelación y brillo superior que perdura en el tiempo.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Rápido secado
- ✓ Barniz de alta nivelación y brillo
- ✓ Altos sólidos
- ✓ Diseñado para retoques y reparaciones rápidas.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación CF #4	13	50	Seg
Densidad	3.6	3.8	kg/gal
Sólidos	48	50	%

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación de la Superficie

El Clear 9410 puede ser aplicado sobre colores bicapa de los sistemas de repinte de Pintuco®, bajo los cuales ha sido validado.

	<p>Relación de Mezcla 2:1 Endurecedor E50 Tiempo de vida de la mezcla: 15 min a 25°C</p> <p>Pasado este tiempo el incremento de la viscosidad hace que no sea útil el producto. No se debe agregarse solvente, la mezcla se debe descartar.</p>
--	---

	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 14 – 16 seg</p> <p>Para ajustar la viscosidad puede usarse máximo un 5% de Solvente P502, 21125 o 21106</p>
	<p>Boquilla: 1.3 a 1.6 mm Presión: 35-45 psi (convencional) 20-30 psi (HVLP)</p>

**Nota:** Barniz diseñado usando endurecedor E50, con otros productos no cumple con las especificaciones emitidas en este documento.

El Barniz Flash Clear HS no se debe aplicar sobre colores nitro, ya que pueden presentarse fallas de adherencia y compatibilidad.

#### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 20 - 25 m<sup>2</sup>/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

#### PRESENTACIONES

Componente A: Cuarto – 0.945 Litros

Componente B: Octavo – 0.473 Litros

#### CÓDIGOS

REFERENCIA	CODIGO SAP
9410	5864222 Cuarto
E50	5864223 Octavo
9410 + E50	5890276 Kit 7

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)