

MASILLA KOVERLAC 1K 244/185

Masilla para acabado y relleno medio

DESCRIPCIÓN

Masilla monocomponente tipo nitrocelulósico.

USOS

Ideal para rellenar desperfectos e irregularidades en superficies metálicas o fibras de vidrio, adaptándolas para la aplicación, permitiendo lograr el acabado deseado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Rápido secado
- ✓ No empora
- ✓ Fácil de lijar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad	10	18	rpm
Sólidos por volumen	62	66	%

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La superficie que se va a pintar se debe latonear al máximo, con el fin de corregir imperfecciones mayores. Lije cuidadosamente con lija No. 280 hasta obtener una superficie limpia, libre de pintura vieja, grasa, óxido, mugre y todo tipo de impurezas. Si es necesario utilice Removedor Pintuco® 1020.

Preparación del Producto y Aplicación

La Masilla 1K no es necesario diluirla, por lo que debe ser directamente aplicada en la forma en que viene en el envase.

Aplique 1 o 2 manos de Primer 1K Koverlac siguiendo las instrucciones correspondientes para este producto. Corrija las imperfecciones con varias capas de Masilla 1K sin diluir, usando espátula metálica o masillador. Permita un secado de 30 minutos entre capa y capa, hasta obtener una superficie completamente lisa. Deje secar 12 horas dependiendo del espesor, pule con Lija No. 360. Elimine el polvo y las impurezas presentes después de lijar. Aplique otra mano de Primer 1K Koverlac deje secar 6 - 7 horas (Dependiendo del espesor) y lije con lija de agua No. 360. Finalmente limpie bien la superficie y aplique el acabado. Se debe tener en cuenta que para superficie galvanizada en frío o de aluminio se debe utilizar previamente a la aplicación Wash Primer 509A y509B.

	Secado al tacto 10 min a 25°C
	Secado entre capas (Flash Off) 10 – 15 min a 25°C (para evitar burbujas de aire)

RENDIMIENTO

Depende del espesor aplicado, nivel de daño en la pieza a reparar y experticia del aplicador.

PRESENTACIONES

Cuarto – 0.945 Litros
Galón – 3.785 Litros

CÓDIGO

REFERENCIA	EBS
Koverlac 1K 244 Gris	10399073 Cuarto
	10399074 Galón
Koverlac 1K 185 Roja	10399071 Cuarto
	10399072 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.