

## PRIMER POLIÉSTER VERDOSO 16532

### Ideal para superficies metálicas en líneas coil coating

#### DESCRIPCIÓN

Primer verdoso tipo poliéster, diseñado como base para superficies metálicas en líneas coil coating.

#### USOS

Recubrimiento aplicado como base sobre superficies metálicas que promueve excelente adherencia de esmaltes horneables poliéster de Pintuco.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia a la corrosión
- ✓ Excelente adherencia, dureza y flexibilidad
- ✓ Buen poder cubriente
- ✓ Buena nivelación y buen acabado.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color	Verdoso		visual
Viscosidad Copa Zahn # 4 a 30 °C	35	45	segundos
Densidad	4.75	4.85	Kg/gal
Sólidos por peso	56	60	%
Brillo GARDNER 60°	45	55	%
Espesor de película seca	8	12	micrones (µm)
Temperatura de horneado	≥ 200		(°C), temperatura efectiva de lámina (PMT). El tiempo de horneado lo determina el calibre, la masa y el sustrato.
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	60		m <sup>2</sup> /gal
Adherencia cuadrícula	100		%
Curado con MEK	1 – 10		ciclos
Flexibilidad T-bend test (sistema completo: primer + esmalte)	0 – 2T		NA
Cámara salina / ASTM B117	400 / 1000		(horas) primer solo / (horas) primer + esmalte
Sustrato aplicar	Galvanizado (HDG)		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Dilución	No recomendado		NA

## PRESENTACIONES

55 galones – 208 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
16352	10337044 Tambor

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001