



PINTUCO® FILL 7 ANTI HONGOS

Impermeabilizante para cubiertas y
terrazas, fuerte barrera contra el agua.



DESCRIPCIÓN

Pintuco® Fill 7 Antihongos es un recubrimiento acrílico impermeable y flexible, para evitar el paso de humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Reforzado con fibras que le permiten puentear fisuras existentes hasta de 0.7 mm y distribuir los esfuerzos de tensión reduciendo la posibilidad de que se produzca fisuraciones o rompimiento de la película. Diseñado para dar una óptima durabilidad de hasta 7 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación. Producto de bajo VOC.

USOS

Impermeabilización flexible de placas, cubiertas, canaletas. En terrazas y estructuras en mortero, concreto, ladrillo, tejas de arcilla cocida, zinc o aluminio. Ideal como solución económica para mantenimiento de sistemas de impermeabilización previos, en buen estado con previa preparación de superficie.

PRESENTACIONES



Cuarto



Galón



Caneca

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Listo para usar y de fácil aplicación como una pintura.
- Flexible, se acomoda a los movimientos de dilatación y contracción de la superficie sin que se despegue o rompa.
- Por su contenido de fibras puentea fisuras de hasta 0.7mm.
- No requiere de aplicación de pinturas reflectivas como protección.
- Se puede dejar como acabado o recubrir con otros productos de Pintuco®.
- Impermeable al agua en estado líquido, permeable al vapor de agua (deja respirar).

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com.co / Medellín-Colombia



PINTUCO® FILL 7 ANTI HONGOS

Impermeabilizante para cubiertas y
terrazas, fuerte barrera contra el agua.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Aspecto	Líquido viscoso	%
Aspecto de película	Capa uniforme mate	
Color	Negro, gris, blanco, verde	
Densidad (ASTM D1475)	1.264 – 1.291	kg/L
Sólidos por peso (ASTM D562)	51.03+/-2	%
Viscosidad 25°C (ASTM D562)	125 - 135	KU
pH a 25°C	8.5 - 9.5	pH
Resistencia a la tensión	2.0	MPa
Secamiento al tacto (ASTM NTC 598)	20 - 40	min
Secamiento al manejo (ASTM NTC 598)	1-2	h
Secamiento total (ASTM DI 640-03)	24	h

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie a pintar

superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo, partículas sueltas, materiales sueltos y otros contaminantes. Superficies esmaltadas o muy selladas, deben ser tratadas mecánicamente de forma tal que se garantice penetración y adherencia. La superficie debe estar nivelada y tener la pendiente adecuada que permita la circulación de agua evitando empozamientos. Trate fisuras menores a 0.7mm aplicando Pintuco® Fill 7 Antihongos asegurando la penetración del producto al interior de la fisura. Fisuras y juntas (con movimiento) de más de 0.7 mm deben ser selladas con Pintuco® Flex Professional.

2. Preparación del Producto y Aplicación

Revuelva bien el producto en el envase antes de aplicar. Aplique la primera capa diluida con agua al 30% con brocha, rodillo o escoba, garantizando que el producto penetre bien en los poros y fisuras de la superficie. Deje secar por espacio de 1 hora, aplique 2 o más capas adicionales del producto sin dilución, una en sentido contrario de la otra, con espacios de secado de 3 horas según las condiciones ambientales.

Las capas aplicadas deben alcanzar un espesor seco mínimo de 0.5mm. Se recomienda instalar tela poliéster como refuerzo en medias cañas, sifones y juntas de dilatación, o en toda el área cuando esta supere los 10m², asegurándose de que la tela quede completamente cubierta con el producto. No se recomienda Pintuco® Fill 7 Antihongos para cubiertas o superficies con tráfico peatonal permanente. Pintuco® Fill 7 Antihongos tiene una durabilidad de hasta 7 años. Para lograr el desempeño esperado del producto se recomienda hacer inspecciones periódicas verificando cada año el estado de la impermeabilización y realizar un mantenimiento preventivo a los 5 años, que consiste en renovar la impermeabilización aplicando una capa adicional del producto siguiendo las recomendaciones de preparación de la superficie y aplicación.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com.co / Medellín-Colombia



PINTUCO® FILL 7 ANTI HONGOS

Impermeabilizante para cubiertas y
terrazas, fuerte barrera contra el agua.



RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRACTICO
Lisas	5 - 6 m ² / gal
Rugosas	En superficies rugosas

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 01800011247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com.co / Medellín-Colombia



PINTUCO® FILL 7 ANTI HONGOS

Impermeabilizante para cubiertas y
terrazas, fuerte barrera contra el agua.



CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



Sistema de gestión
de calidad
CO-SC101-1



Sistema de gestión
ambiental
CO-SA069-1



Sistema de gestión de
salud y seguridad en el
trabajo
CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com.co / Medellín-Colombia