

# Alkyd primer 210003



## Recubrimiento Alquídico

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un recubrimiento alquídico que contiene óxido de zinc como inhibidor de la corrosión, utilizado como fondo o base en la protección de metales. Es ideal para proteger puertas, ventanas, rejas, pasamanos y otros objetos metálicos en ambientes interiores o exteriores. Ofrece un buen poder cubriente y alto rendimiento, siendo especialmente adecuado para ambientes de baja agresividad y bajo techo.

### APLICACIONES

Para proteger puertas, ventanas, rejas, pasamanos y otros objetos metálicos en ambientes interiores o exteriores de climas fríos o templados, libres de contaminación industrial y sin contacto permanente con líquidos.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ALKYD PRIMER 210003

<b>Color</b>	Gris
<b>Aspecto</b>	Mate
<b>Sólidos en volumen</b>	40% a 42% (ASTM D2697/NTC1786)
<b>Espesor recomendado</b>	50 a 75 micrones en seco
<b>Rendimiento teórico</b>	60 a 63 m <sup>2</sup> /gal a 25 µm película seca
<b>Rendimiento práctico</b>	Considérense las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.
<b>Método de Aplicación</b>	Brocha, rodillo o pistola.
<b>Tiempo de secado</b>	

Temperatura	Al tacto	Segundas manos	Total
25 °C (77°F)	3 a 4 horas	6 a 8 horas	72 horas

\* Consultar servicio técnico International.

### DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

<b>Punto de inflamación (Típico)</b>	32 ° C (89,6°F) TCC
<b>Peso Específico</b>	5.06 kg
<b>V.O.C</b>	490 a 510 g/l (ASTM D-3960) (ISO 11890-1)

## Recubrimiento Alquídic

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie metálica debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. El óxido se elimina con rasqueta, cepillo de alambre, papel de lija o esmeriladores. Las pinturas deterioradas se quitan con Removedor Pintuco Ref. 1020.

### APLICACIÓN

<b>Mezcla</b>	Este material es un recubrimiento de un componente que deberá mezclarse siempre completamente con un mezclador manual o mecánico antes de su aplicación.		
<b>Relación de mezcla</b>	No aplicable.		
<b>Pistola convencional (Con aire)</b>	Recomendado.	Devlbiss MBC-510 o JGA Binks # 18 o 62	B 704 o 765 o 78 66 66PB o 66PE
<b>Pistola "airless" (Hidráulico)</b>	Recomendado.	Devlbiss JGB-507 Graco 205-591 Binks 500	QFA-514; Pico de fluido 0.015 a 0.021 PRESIDENT 30:1 Bulldog 30:1 MERCURY 5C
<b>Brocha</b>	Recomendado.	Se usa brocha de cerda natura.	
<b>Rodillo</b>	Recomendado.	Se utiliza rodillo resistente a disolventes.	
<b>Disolvente</b>	Ajustador Pintuco Ref. 21132.		
<b>Limpiador</b>	Ajustador Pintuco Ref. 21132.		
<b>Paradas</b>	Lave concienzudamente el equipo con Ajustador Pintuco Ref. 21132. Todo el material sin usar debe almacenarse en botes cerrados firmemente. Los botes parcialmente llenos pueden mostrar una nata en la superficie y/o un aumento de viscosidad del material después del almacenaje. Para evitar la formación de "nata" en el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco de Ajustador Pintuco Ref. 21132 y sin revolverlo, se tapa bien el envase.		
<b>Limpieza</b>	Limpie todo el equipo inmediatamente después de usarlo con Ajustador Pintuco Ref. 21132. Es una buena práctica lavar periódicamente el equipo durante el curso de la jornada laboral. La frecuencia de la limpieza depende de la cantidad atomizada, temperatura y tiempo transcurrido, incluyendo cualquier demora.  Los recipientes de mezcla, el recipiente donde se mantiene la pintura agitada y las mangueras deben estar limpias y secas.  Todo material sobrante y botes vacíos deberían tratarse de acuerdo con la regulación/legislación regional pertinente.		

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto sólo debe ser diluido con los diluyentes International recomendados. El uso de diluyentes alternativos, particularmente los que contienen alcoholes, pueden afectar seriamente el mecanismo de endurecimiento del pintado.

Para aplicación a pistola convencional o rodillo, agregar a la Anticorrosiva un 10% por volumen de Ajustador Pintuco Ref. 21132 y se revuelve con una espátula hasta obtener una mezcla uniforme. Para aplicación a brocha o pistola sin aire, adicionar a la Anticorrosiva un 5% máximo de Ajustador Pintuco Ref. 21132 y se revuelve bien. Aplicar una o dos manos para obtener el espesor recomendado.

Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda que la temperatura de la pintura se mantenga entre 10°C (50°F) y 30°C (86°F). La temperatura del metal y del ambiente debe estar entre 12°C (54°F) y 30°C (86°F), con una humedad ambiente del 30% al 90%. Las temperaturas mínimas recomendadas son de 5°C (41°F) para la pintura, el metal y el ambiente, con una humedad mínima del 0%. Las temperaturas máximas recomendadas son de 40°C (104°F) para la pintura, el metal y el ambiente, con una humedad máxima del 95%.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

### COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

---

Solo es apropiado repintar Alkyd Primer 210003 por sí mismo.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

---

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

---

Está previsto que este producto lo utilicen solamente profesionales en aplicación en situaciones industriales, de acuerdo con los consejos facilitados en esta Ficha Técnica, y en la Ficha sobre Seguridad de Materiales (MSDS) que International Protective Coatings proporciona a sus clientes.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

En caso de realizarse soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación de escape local adecuada. Si hay duda sobre la idoneidad de uso de este producto, consulte a International Protective Coatings para mayor información.

# Alkyd primer 210003

## Recubrimiento Alquídico



TAMAÑO DEL ENVASE	Unidad de empaque	Volumen
	3.7L (1 US gal)	3.7 L (1 US gal)
20L (5 US gal)	20L (5 US gal)	
188 L (50 US gal)	188 L (50 US gal)	

PESO DEL PRODUCTO	Unidad de empaque	
	3.7L (1 US gal)	5.01 kg
20L (5 US gal)	25.472 kg	
188 L (50 US gal)	262 kg	

<b>ALMACENAMIENTO</b>	Tiempo de vida	18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Sujeto a re inspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.
-----------------------	----------------	---

### NOTAS LEGAL:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestros sitios web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com) o [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)