



## VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 3



### DESCRIPCIÓN

Vinilo Estándar Construcción Tipo 3 es una pintura base agua, fabricada a partir de copolímeros acrílicos, de acabado mate, de alto cubrimiento, rendimiento y bajo salpique.

### USOS

Recomendada para superficies interiores donde no se requiera limpieza, tales como techos y cielo rasos residenciales, de oficinas, y de edificaciones en general, tanto en obra nueva como en repintes. Para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas como mortero, ladrillo, fibro-cemento, madera, estuco y yeso.

### COLORES

Disponible en blanco.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua, tipo emulsión, tipo 3.
- ✓ Bajo salpique, mayor limpieza en obra.
- ✓ Acabado mate y uniforme.
- ✓ Alto cubrimiento y rendimiento.
- ✓ Excelente blancura que da mayor luminosidad en espacios interiores.
- ✓ Disimula pequeñas imperfecciones en la superficie.
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.

### PRESENTACIONES



caneca

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: [contacto.pintuco@akzonobel.com](mailto:contacto.pintuco@akzonobel.com)

[www.pintuco.com](http://www.pintuco.com) / Medellín, Colombia



## VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 3



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	105 a 115	KU
Brillo especular 60° / 85°	2.0 / 2.4	UB
Densidad	5.55 - 5.65	Kg/Gal
pH	8.5 - 9.5	pH
Sólidos por peso	50 - 54	%
Poder cubriente (RC) %	≥ 98	%
Lavabilidad	N/A	%
Resistencia a la abrasión	N/A	Ciclos
Secamiento al tacto	15 - 20	Minutos
Secamiento al manejo	1 - 2	Horas
Contenido de VOC***	< 50	Kg/Gal
<b>RENDIMIENTO APROXIMADO**</b>		
<b>TIPO DE SUPERFICIES</b>	<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO</b>	
Estuco Profesional Pintuco ®	20 - 25 m2/ gal a 1 mano	
En repinte sobre color diferente (pastel o intermedio)	25 - 30 m2/ gal a 2 manos	
En repinte sobre color igual o similar	35 - 45 m2/ gal a 2 manos	

\* El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

\*\* Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

\*\*\* Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y ayudará a cuidar tu salud.

### INSTRUCCIONES DE USO

**1. Preparación de la superficie a pintar:** Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades con rasqueta o lija. Resane las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Premium Interior Pintuco® o con selladores Pintuco® adecuados para este fin. En superficies muy alcalinas (pH >10) como las tejas de fibrocemento, los revoques y morteros modificados con cal, aplique 1 mano de Sellomax® de Pintuco® ref. 10270 o 10272 y deje secar durante 1 hora. Lije suavemente las superficies con pintura brillante en buen estado para suprimir el brillo. Limpie y seque bien las superficies mate (sin brillo).

**2. Preparación del producto y aplicación:** Mezcle el Vinilo Estándar Construcción Tipo 3 con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua limpia según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipos de aplicación	VINILO TIPO 3	% Agua/ Litros
Brocha o rodillo	1 galón	25% / 1,0
Pistola airless	1 galón	20% / 0,7

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



## VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 3



Aplique 2 a 3 manos de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación.

### RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficie	m <sup>2</sup> /gal a 2 manos
Sobre Estuco Profesional Pintuco®.	20 a 25
En repinte sobre color diferente pastel o intermedio	25 a 30
En repinte sobre color igual o similar	35 a 40

**NOTA:** El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **36 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto aplicado que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

- Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36 Unidades x estiba

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: [contacto.pintuco@akzonobel.com](mailto:contacto.pintuco@akzonobel.com)

[www.pintuco.com](http://www.pintuco.com) / Medellín, Colombia



## VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 3



### NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)

### CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo



CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: [contacto.pintuco@akzonobel.com](mailto:contacto.pintuco@akzonobel.com)

[www.pintuco.com](http://www.pintuco.com) / Medellín, Colombia