



GRANIPLAST DECORATEX® INTERIOR



DESCRIPCIÓN

Decoratex® es un revestimiento plástico texturizado de fácil aplicación con rodillo, elaborado con bases acrílicas y granos de cuarzo de tamaño controlado que le otorgan un acabado tipo perlita. Es ideal para muros interiores, ya que nivela, protege y decora en un solo paso, disimulando imperfecciones de la superficie y armonizando los espacios con color.

USOS

Para la protección y decoración de superficies en interiores, como zonas comunes, salas, muros de habitaciones y corredores. Tiene excelente adherencia sobre pañete, concreto, paneles de yeso, fibrocemento y mampostería. Disimula micro fisuras y reemplaza visualmente el sistema de pañete y pintura en zonas interiores. No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

COLORES

40 colores pasteles

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Armoniza los espacios en un solo paso.
- ✓ Fácil de aplicar con rodillo, no requiere aplicador experto.
- ✓ Mayor rendimiento por m2 comparado con otras texturas del mercado.
- ✓ Permite el mantenimiento con lavado o repinte con pinturas acrílicas de uso interior.
- ✓ Disimula micro fisuras de la superficie.

PRESENTACIONES

Cuñete 30 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Tipo de grano	FINO	
Densidad (ASTM D 475)	6.5-6.9	kg/gal
Viscosidad a 25°C (ASTM D562)	140 – 160	Rpm
Contenido VOC***	23	g/L
Espesor de película	1.0 – 1.3	mm
Tiempo de secado a 25°C		
Secamiento al tacto	4 a 6	Horas
Secamiento total	48	Horas
RENDIMIENTO APROXIMADO**		
TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO	
Sobre concreto o pañete a 2 manos:	18 - 21 m2 /cuñete de 30 kg. (consumo 1.4 – 1.7 kg/m2)	
Sobre mampostería a 3 manos:	10 - 12 m2 /cuñete de 30 kg. (consumo 2.5 - 3.0 kg/m2)	

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



GRANIPLAST DECORATEX® INTERIOR



RENDIMIENTO

****Sobre revoque o concreto a dos manos:** 18 -21 m²/cuñete de 30 kg (consumo 1.4 – 1.7 kg/m²)
Sobre mampostería a tres manos: 10 – 12 m²/cuñete de 30 kg (consumo 2.5 – 3.0 kg/m²)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar:

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos, y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de ondulaciones o protuberancias prepare el sustrato con Revomastic® de Pintuco®. repare los grietas y fisuras mayores a 0.7 mm con Selladores Pintuco® según la necesidad específica. Sobre superficies poco consistentes o inestables, diluya una parte de Acrolatex 50 en 3 partes de agua y aplique una mano sobre toda la superficie. En caso de que se requiera fondear la superficie se recomienda el uso de productos resistentes como Imprimax® de Pintuco®.

2. Preparación de la superficie a pintar:

El producto viene listo para usar. Se debe homogeneizar hasta incorporar por completo el material granulado que pudo asentarse en el fondo del envase. Evite diluirlo. No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 35°C.

Antes de comenzar la aplicación sobre el muro, realice los recortes necesarios en los bordes con una brocha, aplicando en sentido vertical para disimular el empate con el acabado del rodillo. Aplique el producto con un rodillo antigota. Extiéndalo y repase regulando la velocidad, deslizándolo suavemente y siempre en el mismo sentido para lograr un acabado uniforme. Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos y, para superficies de mampostería, al menos tres manos. Procure cubrir muros completos en cada aplicación para evitar empates que puedan generar diferencias en el acabado y la percepción del tono. Repase áreas completas en un mismo sentido para matizar los bordes que deja el rodillo. Deje secar mínimo 4 horas entre capas, o hasta que al frotar la superficie no se evidencie desprendimiento de partículas. Lave con agua los equipos de aplicación.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 **meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



GRANIPLAST DECORATEX® INTERIOR



INDICACIONES IMPORTANTES/PRECAUCIONES

- ✓ Se deben realizar recortes en todos los bordes donde el rodillo no alcanza a cubrir la superficie. Dichos recortes deben hacerse a toques tratando de dejar la misma textura que deja el rodillo y con el mismo número de capas que se aplicaran al resto del muro.
- ✓ Evite diluir el producto.
- ✓ Aplique siempre en una misma dirección, procurando matizar los empates del rodillo para evitar variaciones en el acabado que, por percepción visual, puedan parecer diferencias de tono.
- ✓ Si el sustrato presenta irregularidades o protuberancias notorias, se recomienda nivelar previamente utilizando Revomastic® o Revofast® de Pintuco sobre la superficie, antes de aplicar el producto.
- ✓ Si se requiere realizar alguna reparación puntual sobre muros ya terminados con el producto, se recomienda hacer cortes rectos y trabajar en paños completos para evitar diferencias de textura.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- ✓ Revomastic®.
- ✓ Imprimax® Base Color.
- ✓ Sellomax®.
- ✓ Acrolatex 50.
- ✓ Revofast.
- ✓ Koraza®.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



GRANIPLAST DECORATEX® INTERIOR



Recomendaciones de almacenamiento

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

ENVASE	Máx de plancas por estiba
Caneca (5GL)	3 No se debe sobreestibar
Canecón (4,1GL)	3 No se debe sobreestibar
Balde (2,5GL)	3 No se debe sobreestibar
Galón (1GL)	6 No exceder en estibado mas de 4 metros
Cuarto (1/4GL)	9 No exceder en estibado mas de 4 metros

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.

- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.



GRANIPLAST DECORATEX® INTERIOR



NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo



CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia